

SR ANTI-GRAFFITI

PEINTURE ET VERNIS ANTIGRAFFITI PERMANENT / BRILLANT - SATINE ou MAT

AVANTAGES

- + Evite l'adhérence des graffiti
- + Permet l'élimination rapide des tags
- + S'applique sur de nombreux types de supports, même peints
- + Résiste aux UV

PROPRIETES

SR ANTI GRAFFITI est une résine polyuréthane bi-composants assurant une grande résistance chimique aux surfaces traitées après 72h de polymérisation totale du film.

SR ANTI GRAFFITI est une peinture entièrement réactionnelle dans la totalité du film, qui ne renferme pas de composants exsudants en surface.

SR ANTI GRAFFITI s'applique sur pierre, béton, crépis, bois, fibrociment, métaux, plastiques et supports peints (pour ces deux derniers, un essai préalable est conseillé).

PRÉPARATION DU MELANGE :

Incorporer les constituants impérativement dans l'ordre suivant :

SR ANTI GRAFFITI -V : 2 vol. de résine + 1 vol. de durcisseur

SR ANTI GRAFFITI -P : 2 vol de résine pigmentée +1 vol. de durcisseur

Temps d'utilisation du mélange : 45' Mûrissement 0'

Application à la brosse ou au rouleau laqueur :

Diluer à 5 à 10% de DILURETHANE-ER

Au pistolet pneumatique :

Ajouter 25% de DILURETHANE-EL

Nettoyage du matériel avec DILURETHANE-EL ou ER.

Température d'application entre 5 et 35°C.

CARACTERISTIQUES

	VERNIS	PEINTURES
• Viscosité	25CA4	96CA4
• Densité à 20°	1,00	1,35
• Extrait sec	40%	60%
• Couleurs	Incolore	Blanc- Ton Pierre
• Aspect	Brillant - Satiné - Mat	
• Séchage	HP 45' - Sec 3h	Dur 24h
• Résiste à une température de 140°		
• Rendement de 2 à 10m ² /kg suivant support		
• Surface peinte non poreuse : 8 à 10m ² /kg couche		
• Béton neuf	: 5 à 6m ² /kg 1 ^{ère} couche	
• Enduit gratté crépi	: 2 à 3m ² /kg 2 ^{ème} couche	

Conservation en emballage fermé : base 12 mois - Durcisseur 6 mois.

Recouvrable : Le temps de recouvrement dépend de la température et de la nature du support.

- A 20°C ou sur un support non absorbant ou sur FONTAG :

* A La brosse après 6h et avant 24h

* Au pistolet, après 2h et avant 24h

- A 30°C ou sur un support absorbant, sans primaire (bois...) :

* A la brosse après 2h et avant 6h

* Au pistolet, après 45mn et avant 6h.

UTILISATIONS

Dans tous les cas, les supports devront être parfaitement nettoyés, avec **DECAL** ou avec **FACANET**, et être secs.

Sur une surface ayant déjà reçu des tags, il conviendra de les éliminer au maximum ou totalement. Le choix de l'application dépendra du résultat.

Choix du traitement

Sur des supports neufs, bruts ou peints, **SR ANTI GRAFFITI** vernis satiné ou brillant pourra être utilisé avec succès.

Sur surfaces sales ou déjà taguées et mal récupérées, application de **SR ANTI GRAFFITI** peinture brillante.

Sur surface peinte récemment : **POLYURETHANE** ou **EPOXY** bi-composants, attendre 6h avant l'application de **SR ANTI GRAFFITI** vernis brillant ou satiné.

Sur émulsion acrylique, vinylique, plio lithé, attendre 48h de séchage avant l'application de **SR ANTI GRAFFITI**.

Sur Glycérophthalique, cellulosique, attendre 10 jours et faire un essai préalable, ou utiliser **FIXOPRIM-P** ou **FONTAG** en couche intermédiaire isolante. Sur peinture ancienne, un nettoyage soigneux, un ponçage sont indispensables, et effectuer un essai préalable.

Sur support très poreux : Nous conseillons l'application d'une couche de **R.A.P.** ou **FONTAG** (suivant type de support à protéger).

SR ANTI GRAFFITI vernis Brillant ou Satiné pouvant légèrement changer l'aspect du support (un peu plus foncé, du type « mouillé »), il est conseillé, afin d'éviter ou d'atténuer ce problème, d'appliquer **FONTAG** en sous-couche

CLASSIFICATION

NFT AFNOR 36005
Famille 1
Classe 6A

SECURITE D'EMPLOI

Inflammable

Nocif par inhalation.

Eviter le contact avec les yeux ou la peau

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée por toute utilisation non conforme à nos instructions.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE

Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

TEL: 03 29 78 56 47 / FAX: 03 29 78 51 07

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

TEL: 03 29 78 56 47 / FAX: 03 29 78 51 07

SRPI

