

# SR CIMETANCHE

## MORTIER D'ETANCHEITE PRÊT A L'EMPLOI RAVALEMENT- ETANCHEITE DIVERSE CEBTP N° B142.6.539/6

### CIMETANCHE

Mortier enduit prêt à l'emploi est constitué de ciment spécial, de sable lavé siliceux très pur et d'additifs appropriés CIMETANCHE, mortier très adhérent, est particulièrement hydrophobe

La composition en fait une véritable barrière d'étanchéité CIMETANCHE est fabriqué en gris, blanc ou teinté selon la demande

### MISE EN OEUVRE

CIMETANCHE est d'un emploi très facile

Dans un récipient, auge ou poubelle plastique, il suffit d'incorporer la quantité d'eau soit 6.5 à 7.5 L par sac suivant le mode d'application, lisseuse en inox, brosse ou rouleau

Après mélange d'environ 3 mm, le mortier prend une consistance crémeuse tixotrope (CIMETANCHE ne coule pas en application verticale)

CIMETANCHE peut s'utiliser immédiatement et pendant une heure

Température d'application de 5 à 35 °C

### CARACTERISTIQUES

Aspect non gâché	poudre fine grise ou blanche
Aspect après séchage	gris clair ou blanche
Adhérence au support	très adhérent
Dessiccation	protégé de la dessiccation
Perméabilité	perméable à la vapeur d'eau
Etanchéité	étanche à l'eau

### GARANTIE

CIMETANCHE fait l'objet d'un auto-contrôle en laboratoire sur chaque lot de fabrication Les matières premières et produits utilisés subissent des essais de conformité suivant le plant de qualité. Les produits sont garantis contre tous vices de fabrication

### SUPPORTS

Tous supports constitués de briques, béton brut, parpaings, crépis anciens, enduit ciment, mur en pierre

### PREPARATION DES SUPPORTS

Sains, dépoussiérés, ils seront imprégnés d'une couche à refus de BONDS PRIMAIRE (primaire, fixateur de fond fongicide, bactéricide, algicide) ou d'humidité d'eau claire

### CAS D'EMPLOI

Ravalement  
Etanchéité de façades, des caves  
Rénovation de façades, locaux industriels extérieurs et intérieurs  
Etanchéité et arases de fondation  
Barrière d'étanchéité contre les remontées capillaires  
Tunnels  
Voutes  
Murs de caves  
Silos, fosses à lisiers

### APPLICATIONS

*Première couche* au rouleau laine, à la brosse ou à la taloche dentelée, on égalise à l'aide d'un balai

*Deuxième couche*, application identique ou directement au balai immédiatement après prise de la première couche ou 2 couches au rouleau laine

### CONSOMMATION

Environ 1.5 à 2 Kg/m<sup>2</sup> et par couche suivant rugosité du support  
Stockage: 1, an , emballage fermé

### MANIPULATION/SECURITE

Non dangereux, sans précautions particulières



FICHE TECHNIQUE

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE  
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI