

SR HYBRIFIX

MASTIC ELASTOMERE MONO COMPOSANT HAUT MODULE A BASE DE POLYMERES HYBRIDES

PROPRIETES

Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports, ne contient ni composants à base de silicone, ni d'isocyanates, ni de solvants

Pas de formation de bulles dans le mastic

Ne tache pas sur les surfaces d'application

Bonne compatibilité avec les peintures, laques et coatings

Très bonne extrusion et polymérisation, même à basse température

Traité fongicide anti moisissure

CONDITIONNEMENT

Coloris Blanc, brun, noir, gris

Emballage Cartouche de 290 ml

APPLICATIONS

Joint, et collages sur supports ou atmosphères sensibles
Aux silicones

Collage et joint, métal/métal, métal/verre, verre/verre

Peinture après mise en œuvre humide du mastic ou du coating

Étanchéité de joints en industrie automobile, aéronautique, construction métallique et navale

DONNEES TECHNIQUES

Type	Elastomère
Poids spécifique	1.40 g/ml
Consistance	Pâteuse
Module à 100%	1.10 Mpa suivant ISO 8339
Dureté SHORE A	57°C suivant ISO 868
Résistance à la température	-40°C à +100°C
Fluage	Nul suivant ISO 7390
Retrait	Nul suivant DIN 52451
Allongement à la rupture	400% suivant ISO 9046
Résistance à la traction	2.00 Mpa, suivant ISO 37
Déformation constante Admissible	max.25%

Résistance aux UV
Temps de lissage
Réticulation à cœur

Très bonne
10 mm à 23°C et 65° H.R
3 mm/24 H à 23°C et 65% H.R
Maximum 6 mois, en emballage fermé d'origine, entre +5°C et +25°C

NETTOYAGE

Matériel : Mastic frais, M.E.C. (méthyléthylcétone ou Trichloréthylène)

Mains : A l'eau savonneuse

MISE EN ŒUVRE

Pistolets manuels pneumatiques. Lisser le mastic à l'état frais moyen d'une dague à joint ou d'une raclette de lissage

Supports : les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables

Température : mise en œuvre +5°C et + 60°C

Adhérence : excellente sans primaire, sur la plupart des métaux

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas la remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI