SR LBF 1044

LIANT BITUMINEUX POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES ET REPARATION DES NIDS DE POULE USAGES PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Microémulsion de liants bitumineux et d'émulgateurs cationiques

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE	: Fluide visqueux.
. MASSE VOLUMIQUE	: 1060 g/l +/- 10 g/l.
. ASPECT	: Couleur noire
. pH à 5 % dans l'eau	: 5,80 Environ
. VISCOSITE BROOKFIELD	: 150 Centipoises – Mobile n° 1 – Vitesse 10 T / mm
. IONOGENEITE	: Cationique

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- **Dispersable dans l'eau**
- **Satisfait aux spécifications AFNOR NFT 65011**.
- Basse viscosité spécialement fluidifiée pour une utilisation compatible avec le matériel d'application : Pompes, machines à pression ou épandage manuel.
- **Teneur élevée en dope d'adhésivité assurant une bonne mouillabilité des surfaces et une bonne adhérence aux supports présentant même une humidité : Asphalte, béton macadam.**
- **Permet d'assurer un entretien préventif ou curatif des voiries :**
  - ► **En préventif : Stoppe la dégradation de surface en réduisant la rugosité et en apportant un liant imperméable qui maintient l'adhérence des matériaux.**
  - ► **En curatif : Permet de réaliser des réparations profondes, fissures, ornières, nids de poules.**
- **S'applique en couche d'accrochage par application au fond des nids de poule avant apport de gravillons ou d'enrobés à froid ou pour la réalisation d'enduits superficiels de réagréages.**
- **Utilisé pour la réparation des surfaces de voiries, allées, parkings, trottoirs, places municipales, cours d'usine, etc… dont les revêtements sont dégradés ou après travaux pour passages de canalisations et remplacements de regards, etc…**

FICHE TECHNIQUE

MODES ET DOSES D'EMPLOI

PREPARATION DES SURFACES :
Balayer soigneusement les surfaces, cavités pour éliminer les particules non adhérentes, telles-que poussières, sables, terre, boues, algues, lichens, excès d'eau…
Appliquer selon les surfaces, en pulvérisation ou par étalement au balai pour une imprégnation uniforme et procéder aussitôt au rebouchage.

MODE D'UTILISATION :

A) NIDS DE POULE :
Selon la profondeur et l'importance de la cavité, apporter des gravillons calibre14 / 20.
Ensuite, pulvériser un film du liant d'adhésivité ou des gravillons de calibre inférieur (10/14 ou 6/10). Pulvériser de nouveau du liant d'adhésivité. Appliquer ensuite les gravillons calibre 4/6 et pulvériser le liant.
Avant compactage, par damage ou cylindrage, épandre une fine couche de petits gravillons sans liant.

B) EN REPARATIONS / REAGREAGE DE SURFACES :
Après balayage, épandre une couche de gravillons 4 / 6, pulvériser le liant bitumineux,
appliquer ensuite une fine couche de gravillons 2 / 4 puis cylindrer ou damer.

C) Dans le cas d'utilisation de l'enrobé à froid :
Pulvériser d'abord une fine couche de liant bitumineux d'adhérent sur la surface ou au fond de la cavité ou du nid de poule afin d'assurer une couche d'accrochage.
Reboucher immédiatement avec l'enrobé à froid, assurer un compactage final par cylindrage ou damage.

RECOMMANDATIONS

En enduit superficiel de réagréage : Protéger en cas de pluie les surfaces traitées pendant la durée de séchage complet (En, moyenne selon les conditions ambiantes : De 3 à 5 Heures) .

Ne pas rendre au trafic avant séchage complet.

Protéger du gel au stockage. Ne pas appliquer par temps froid (Inférieur à 15°c) lorsque des températures négatives sont à craindre.
En cas de stockage prolongé et de tendance à la sédimentation, homogénéiser sous agitation lente avant application. Par temps froid, éventuellement réchauffer le liant à 30 / 40 °c.

Ne pas stocker à des températures supérieures à 50°c

Nettoyer le matériel à l'eau ou s'il a séché, avec un solvant.

Extrait conditions de vente :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

DISTRIBUTEUR : SRPI
8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74
Agence VENISE 55000 BAR LE DUC
Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07