

SR POLYRAY

VERNIS POLYURETHANE ANTI RAYURES

AVANTAGES

Agréé alimentaire
Résiste aux agents atmosphériques
Excellentes propriétés mécaniques
Grande résistance aux rayures et aux U.V

PROPRIETES

SR POLYRAY est à base de résines polyuréthanes modifiées par un agent de tension garnissant, permettant l'obtention d'un film parfaitement tendu, non jaunissant et ayant une grande résistance aux agents atmosphériques tout en conservant de très bonnes propriétés mécaniques.

Diminue la résistance au frottement des surfaces peintes, tout en leur assurant une augmentation de la résistance aux rayures

S'applique sur des supports très variés tels que : Métaux, bois, polyester, PVC, Matières plastiques, un essai préalable est in- dispensable

CARACTERISTIQUES à 20°C et 65% de H.R

Viscosité : 45'CNF4
Densité : 0.94
Extrait sec en poids : 40%
Séchage : HP30'- sec :4H - Dur :24H
Aspect : Brillant
Rendement : 12 à 14 m2/Kilo/couche de 30 microns

Résiste à 140°

Conservation en emballage fermé : base 12 mois, durcisseur 6 mois

PREPARATION DES SUPPORTS

Dans tous les supports devront être parfaitement propres, dépoussiérés, dérouillés, phosphatés ou peint, dégraissés, rincés.

PREPARATION DU MELANGE

Impérativement dans l'ordre d'incorporation suivant : 6 volumes de résine + 1 volume de durcisseur Durée de vie du mélange 8H

APPLICATION

L'application doit être réalisé à une température du support supérieur à 10°C et avec humidité relative à 65%
A la brosse ou au rouleau laqueur avec 5 à 10% de DILURE- THANE (viscosité d'application 40' CA4 à 20°C)
Au pistolet pneumatique avec 10 à 20% de DILURETHANE (viscosité d'application 20' CA4 à 20°C)
Nettoyage de matériel au DILURETHANE

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Inflammable
Nocif par inhalation et par contact avec la peau
Irritant pour la peau , éviter le contact avec la peau
Irritant pour la peau, ne pas respirer le brouillard de pulvérisation
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

