

# SR PROTECFACE

## VERNIS PELABLE DE PROTECTION ET DE STOCKAGE

### AVANTAGES

Prêt à l'emploi  
Résiste à 70° - 80°C  
Sans étiquette de toxicité  
S'arrache même après 1 an

### PROPRIETES

**SR PROTECFACE** s'utilise sur métaux ferreux alliages légers, vitres aluminium anodisé, carreaux de faïence stratifiés, bois durs et composés, ainsi que sur les surfaces peintes cuites au four type Epoxy, Polyuréthanes, polyester

**SR PROTECFACE** sert aussi à protéger les parois des cabines de peintures (sans trace de peinture) pendant quelques semaines

**SR PROTECFACE** sur des menuiseries aluminium et les vitres assure une protection pendant les travaux de maçonnerie et de peinture

**SR PROTECFACE** assure une protection anti rayure des pièces devant être transportées

**SR PROTECFACE** assure une étanchéité à l'eau une résistance à la corrosion sans endommager les traitements des surfaces

### MODES ET DOSES D'APPLICATION

1. Sur surface propre et sèche appliquer SR PROTECFACE au pinceau (50 à 70 microns étant une épaisseur valable pour un décollement. La facilité d'arrachage est proportionnelle à l'épaisseur du film déposé)
2. Pour une utilisation de SR PROTECFACE au trempé ou au pistolet, prévoir une dilution à 10 ou 20% avec notre diluant SR UNISOLV

Dans tous les cas, laisser sécher 15 mm à 20°C ou étuver à 70° ou 80°C

### CARACTERISTIQUES

Liquide épais de coloris blanc  
Densité 1.2  
Pouvoir couvrant 2 à 3m<sup>2</sup> au Kg

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.*

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE  
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI



FICHE TECHNIQUE