

SR RAP

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SUR BÉTON AVANT PEINTURE ANTI-POUSSIÈRE

AVANTAGES

Donne un revêtement dur et transparent - Anti-usure - Anti-poussière - Sous-couche pour peinture de sols (TEC-POXALI, AUTOPOXSOL, TECHNISOL,...) - Résiste parfaitement aux détergents usuels, aux acides, aux alcalis dilués - Évite aux ciments et bétons de se désagréger en surface - Est facile d'utilisation - Prêt à l'emploi

PROPRIETES

Vernis à base de caoutchouc chloré structuré et modifié, anticryptogamique.

SUPPORTS

Ciments et bétons propres et secs, tuiles, tôles fibro, bois, dalles... Peut être utilisé comme primaire pour peintures (TEC- POXALI, AUTOPOXSOL, TECHNISOL) et autolissants.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le sol devra être impérativement :

- soit neutralisé (ciment neuf après 28 jours)
- soit déroché (ciment glacé)
- soit dégraissé (ciment ancien) avec une solution de DÉCAL à 1/5.

Dans tous les cas, le support sera rincé abondamment à la haute pression et un temps de séchage de 3 à 4 jours sera nécessaire avant toute application de R.A.P.

APPLICATION

Toujours sur supports propres, secs et non traités. - Brosse, rouleau laqueur à poils ras : diluer de 10 à 20% avec DILUPHOS selon la porosité du support. - pistolet pneumatique : diluer de 5 à 10% en 1ère couche et de 2 à 4% en 2ème couche avec DILUPHOS pression 3 bars).

Pistolet airmix : diluer à 5% en 1ère couche, prêt à l'emploi en 2ème couche. - Pistolet airless : diluer à 5% en 1ère couche, prêt à l'emploi en 2ème couche. - Température d'application entre 5°C et 35°C.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au DILURUST ou DILUPHOS.

CARACTERISTIQUES

Viscosité à 20°C : l'CNF4. Densité à 20°C : 1,114. Extrait sec en poids : 35%. Aspect : mat. Séchage à 20°C - 65% HR : HP : 2h - sec : 8h - dur : 24h. Rendement : 6 à 10 m2/kg/couche selon la porosité du support. Recouvrable : 8h. Teinte : incolore. Résiste à une température de 120°C. Conservation en emballage fermé : 18 mois.

CLASSIFICATION

NFT 36005 FAMILLE 1 CLASSE 8a

SECURITE D'EMPLOI

Inflammable. Contient du xylène. Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour la peau. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

