

SR SEALFLEX TOITURE

PROTECTION ET RENOVATION DES TOITURES



CARACTERISTIQUES DU REVETEMENT

- Fortement adhérent.
- Souple.
- Étanche à l'eau.
- Résistant aux UV.
- Résistant aux atmosphères agressives et salines.
- Revêtement anticorrosion.
- Diminution très sensible du bruit d'impact par forte pluie tropicale.

PRÉSENTATION

SEALFLEX TOITURE présente toutes les garanties des produits industriels de grande qualité.

- Aspect : liquide onctueux.
- Aspect du revêtement : Pommelé avec application au rouleau laine.
- Viscosité : 80 à 90 Poise.
- Densité : 1,4.
- Extrait sec : 72 %.
- Epaisseur du revêtement : environ 400 µ pour 2 couches
- Teinte : Blanc, rouge, ardoise, bleu, vert.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Toitures terrasses en asphalte.
- Paxalu.
- Béton – enduit.
- Tôle galva – laquée.
- Métaux divers.
- Tôle métallique oxydée ou non.
- Terre cuite.

SUPPORT

Propre, débarrassé de toute saouillure (mousse, lichens), sec au moment de l'application.

Support poreux : pour éviter tout phénomène de bullage, les supports poreux, tels que béton ou autres, seront revêtus d'une couche de **SEALFLEX Primaire**.

L'application du **SEALFLEX TOITURE** se fera toujours sur **SEALFLEX Primaire** ou support sec.

Fissures vivantes : les fissures vivantes seront pontées avec une grille d'armature type **TEXBAT** et **SEALFLEX TOITURE**.

UTILISATION POUR FIXATION DE GRANULATS ET GRAVILLONS SUR TOITURE TERRASSE

- Vernis translucide de protection - Incolore
- S'utilise sur toiture, tuile, ardoise

Fixation des granulats/gravillons sur toiture terrasse

Mise en œuvre avec arrosoir

Consommation :
Épaisseur 2 cm : 250 gr/m²
Épaisseur 10 cm : 1 kg /m²

MISE EN ŒUVRE

Homogénéiser **SEALFLEX TOITURE** après ouverture du seau Appliquer immédiatement avec un rouleau laine, un balai de grande Dimension ou la brosse, pistolet adapté.
Temps de vie en pot : 1 an, bien refermer le seau après

Attention : **SEALFLEX TOITURE** ne s'applique ni par température inférieure à 5° ni par temps de pluie ou sur support mouillé.

- Nombre de couches : 1 ou 2 (de 8 à 24h d'intervalle).
- Hors poussière : 1 h.
- Sec au toucher : 2 h.
- Circulation piétonne légère : 8 h à 20°C.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : A l'eau claire, immédiatement après emploi.

CONSOMMATION

SEALFLEX Primaire

Sur métal : 0,15 kg/m².
Sur béton : 0,25 kg/m².
Sur asphalte : 0,2 kg/m².
Sur terre cuite : 0,25 kg – 0,30 kg/m²

SEALFLEX Toiture

Sur toiture terrasse : environ 175 g/m²/couche avec rouleau laine.

SÉCURITÉ : Produit fortement adhérent, Non dangereux. Non inflammable.

STOCKAGE Un an dans un local tempéré en emballage fermé, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT : Classification Afnor : NFT36D05 – famille 1 – classe 7b2. Seau de 5 kg et 15 kg

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC
Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

