

# SR SOFRETHANE S3

## SYSTEME ETANCHEITE LIQUIDE Circulable

Essais CSTB - Veritas  
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE.

Véritable membrane d'étanchéité liquide, SOFRETHANE S3 constitue après polymérisation une barrière étanche de tout premier ordre, de très haute qualité.

SOFRETHANE S3, produit autopolymérisable, se présente sous forme de membrane souple de très grande résistance soudée au support.

### UTILISATION

- Etanchéité circulable : surfaces piétonnes, terrasses circulables, loggias, balcons, gradins, locaux techniques, parkings.
- Etanchéité de toiture de pente inférieure à 5% : terrasses béton, asphalte, multicouches.
- Etanchéité sous carrelage : salles d'eau, pièces humides, laboratoires, cuisines industrielles, conserveries, laiteries, agro alimentaire, laveries industrielles.

### QUALITÉS

- Comportement à la fissuration norme 84-402 à - 20 °C après cycles climatiques : 3,3 mm.
- Tenue au cloquages 7 jours à 60 °C : ni cloquage, ni altération.
- Essai d'endurance aux mouvements des supports cahier n °2358 du CSTB après 500 cycle aucune rupture du système.
- Allongement à la rupture : 420 %.
- Grande résistance mécanique : > 20 MPa
- Très forte adhérence : > 2 MPa
- Allongement : > 400 %.
- Fiabilité du système éprouvé, nombreuses références.
- Application facile, produit mono composant.
- Stable aux UV et aux intempéries.
- Très grande longévité.
- Coloris variés : gris, sable, rouge, vert, translucide.

### PRIMAIRE : MISE EN ŒUVRE

- Support : propre, sec, sain, non poudreux, exempt de toute souillure (plâtre, mousse) ou de partie mobile, poncé ou décapé mécaniquement.
  - Ragréage : réalisé avec CIMROC 030, 150 ou avec EPOFLOR M2.
  - Primaire : suivant type de support.
- SOFREPOX B : béton.  
SOFREPOX S : carrelage, acier.  
SOFREPOX LT : asphalte, multicouche.  
SOFREPOX S8 H : revêtement ancien et universel.
- Température d'application : 5 °C mini.
  - Application du primaire : brosse, rouleau, pistolet airless.
  - Consommation : 250 à 300 g/m<sup>2</sup>.

### APPLICATION

SOFRETHANE S3 s'applique dans un délai de 5 à 48 h après le passage du primaire avec : rouleau, brosse, pistolet airless.

- Nombre de couches : 2 ou 3 suivant finitions.
- Intervalle entre couches : 12 à 24 h.
- Consommation : 700 à 800 gr/m<sup>2</sup>/couche.

Finition : pour éviter tout phénomène de salissure après pose de SOFRETHANE S3, nous conseillons l'application d'une couche de METALCIRE non dilué 20 gr/m<sup>2</sup> ou de SOFRETHANE PVS STAR 250 gr/m<sup>2</sup> après 24 h.

- Points particuliers : les angles vifs, joints, fissures seront renforcés ou pontés avec armature TEXTBAT et enduit de pontage MASTIFLASH.

### CARACTÉRISTIQUES

- Produit monocomposant.
- Consistance fluide visqueux.
- Résistance au poinçonnement Norme XP P84-373 bille de 10 mm : > 25 daN.
- Densité : 1,13.
- Perméabilité à la vapeur d'eau : 18 gr/m<sup>2</sup>/24 h.
- Résistance au déchirement : > 20 MPa.
- Adhérence au support : > 2 MPa.

### CONDITIONNEMENT

SOFRETHANE S3 : bidon : 5 kg, 20 kg.

PRIMAIRES SOFREPOX : bidon de 5 l, 20 l.

MASTIFLASH P : bidon de 5 kg, 20 kg.

TEXTBAT : armature synthétique, rouleaux de 50 ml., largeur : 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 1000 mm

DILUANT SOFRETHANE : bidon de 5 l, 12 l.

### MANIPULATION-SÉCURITÉ

Classe feu : M3

Produit inflammable.

Précautions habituelles : gants, lunettes, milieu ventilé.

Les résidus ne seront pas déversés dans les égouts. Les emballages vides seront détruits.

### STOCKAGE

6 mois en emballage fermé, à l'abri de l'humidité et des fortes températures

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.*

DISTRIBUTEUR : SRPI

8 rue Coco Robert – ZI La Mare II – 97438 SAINTE-MARIE  
Tel : 02.62.97.22.45 / Fax : 02.62.97.42.74

Agence VENISE 55000 BAR LE DUC

Tel : 03.29.78.56.47 / Fax : 03.29.78.51.07

SRPI

